

TEKNISK INFORMATION

WIBOLINE Gammaldags Linoljefärg

Bindemedel:	Ca. 40-50 vikt-% kokt linolja
Torrhalt:	Ca. 98 %
Pigment:	Zinkvitt, Titandioxid, fyllnadsmedel
Brytpigment:	Järnoxider och jordpigment
Densitet:	1,38-1,45 Kg/lit.
Sträckförmåga:	9-10m ² /lit.
Torktid:	Normalt ej under 24 timmar vid 18°C
Brandskydd:	Självantädningsrisk i trasor

WIBO Gammaldags Mellanstrykningsfärg

Bindemedel:	Ca. 35-45 vikt-% kokt linolja
Torrhalt:	Ca. 97 %
Pigment:	Zinkvitt, Titandioxid, fyllnadsmedel
Brytpigment:	Järnoxider och jordpigment
Densitet:	1,45-1,6 Kg/lit.
Sträckförmåga:	9-10m ² /lit.
Torktid:	Ca. 2 dygn vid 18°C
Brandskydd:	Självantädningsrisk i trasor

WIBO Gammaldags Linoljegrund

Bindemedel:	Ca. 70-75 vikt-% kokt linolja
Torrhalt:	98 %
Pigment:	Zinkvitt 20-25 vikt-%, Titandioxid 5-7 vikt-%
Densitet:	1,1-1,2 Kg/lit.
Sträckförmåga, (färdigblandad):	6-10m ² /lit. beroende på verkets porositet
Torktid:	Ca. 1 dygn vid 18°C
Brandskydd:	Självantädningsrisk i trasor

WIBO Spädningsolja

Bindemedel:	Vegetabiliska oljor ca. 85-90 %
Torrhalt:	Ca. 90 %
Lösningsmedel:	N-Paraffin (C10-C13) ca. 10 %
Densitet:	Ca. 1,1 Kg/lit.
Användning:	För spädnings av WIBO Linoljegrund
Torktid:	Ca. 1 dygn vid 18°C
Brandskydd:	Självantädningsrisk i trasor